

SEIFERT

spárovací malta



TECHNICKÝ LIST

použití

Na spárování všech typů cihelného lícového zdiva a pásků, umělého i přírodního kamene, vápenopískových cihel a jiných materiálů s nasákavostí větší než 3%.

barva

Spárovací hmota je vyráběna v mnoha barevných odstínech a dle aktuálního vzorníku.

složení

Válcovaný křemen zrnitosti 0,1-0,6 mm
Bílý cement
Jemný mletý vápenec
Výběrové práškové vápno (min. 95% calciumhydraat)
Hydrofobní přísady na bázi stearanů
Minerální barviva

vlastnosti

(měřeno na zkušebních vzorcích 04/04/16 cm, získaných rozmícháním malty s množstvím vody dle návodu)

- Suchá sypká hmotnost: 1900 kg / m³
- Pevnost v tlaku po 28 dnech: > 15 N / mm²
- Pevnost v ohybu po 28 dnech: > 3 N / mm²
- Smrštění po 28 dnech: 0,45 mm / m.
- Test mrazuvzdornosti: po 28 cyklech nedošlo k poškození

skladování a balení

Skladujte v suchu, ochraňte před deštěm a větrem. Malta je uložena na dřevěných atypických paletách Seifert a je ji možno skladovat nejdéle 1rok. Balení v papírových nepromokavých pytlicích po 25 kg.

návod k použití

Na 25 kg suché malty použijte 3 až 3,75 l čisté vody. Míchání: Minimálně 5 minut ručním míchadlem s postupným přidáváním malty. Konzistence hmoty má být zvlhlá. Doporučuje se začít s prací až po důkladném vyčištění spár v případě potřeby po mírném navlhčení zdi čistou vodou. Spárovací hmotu vtlačte do spár, uhladit spárovačkou nebo hadicí. Po zaspárování a zavadnutí spárovací hmoty celé plochy (cca.30min-1hod.) očistit zeď lehce smetáčkem od zbytků spárovací hmoty. Maximální doba použití: při 20⁰ 2 hodiny po rozmíchání. Po rozmíchání není možné další přidávání vody. Spárování není možné za nepříznivých povětrnostních vlivů a jen při teplotách mezi cca. +3° a +27°. Veškeré pomůcky ke spárování musí být zcela zbaveny veškerých nečistot.

spotřeba

Spotřeba je orientační a závisí od zvolené hloubky a šířky spáry, od rozměru zvoleného materiálu apod..
Orientační spotřeby malty při použití cihelných pásků a při šířce spáry cca. 10 mm.

d x š x v	spotřeba
210x22x65:	cca. 8 kg/m ²
210x22x50:	cca.10kg/m ²
240x12x71:	cca. 5kg/m ²

výrobce:

Seifert
Industriepark 18 - 9031 DRONGEN
T: 09/ 281 07 77 F: 09/ 281 08 88
info@seifert.be, www.seifert.be

zastoupení pro ČR a technická pomoc:

Beleta s.r.o.
Terronská 61, 160 00 Praha 6
T: 233343248, F:233341079
info@beleta.cz, www.beleta.cz